

Uniguard AC

رنگ ویژه سطوح سیمانی - بتنی

شرح کلی:

Uniguard AC رنگ مخصوص نماهای سیمانی- بتنی است که بر پایه رزین امولسیون آکریلیکی محلول در آب تولید شده و قابلیت استفاده در سطوح داخلی یا خارجی را داراست.

Uniguard AC علاوه بر زیباسازی نماهای سیمانی موجب محافظت سطوح در برابر عوامل آسیب رسان محیطی همچون واکنش کربناسیون نیز می باشد. این پوشش با حفظ امکان تنفس طبیعی بستر زیرین دوام خوبی داشته و پوسته یا ورقه نمی شود. همچنین چسبندگی بسیار خوبی به سطح سیمانی داشته و از اجرای ساده همراه با امکان شستشو برخوردار است. **Uniguard AC** به صورت عمومی با رنگ سفید تولید شده ولی حسب سفارش مشتری قابلیت ایجاد سایر رنگ ها را نیز دارد.

کاربرد:

پیش از شروع رنگ آمیزی از خشک بودن و عدم شوره زایی سطح مطمئن شوید. **Uniguard AC** به صورت رنگ ساختمانی آماده مصرف تهیه شده ولی در صورت نیاز به رقیق سازی آن (همچون ساخت پرایمر و آستر زنی بستر) می توان با افزودن آب میزان غلظت دلخواه را ایجاد نمود. برای اجرای رنگ می توان از قلم مو، غلتک و یا پیستوله استفاده کرد. چنانچه سطوح بتنی زیرین احتیاج به ترمیم داشته باشند، استفاده از مصالح صافکاری **Unifix FN** و تعمیری **Unifix CR** پیشنهاد می شود.

این پوشش از نقطه نظر پایداری شیمیایی در حد متوسطی بوده و توان رویارویی با اسیدها و قلیاهای ضعیف همچون باران های اسیدی شهری را دارد.

توجه: فیلم خشک شده **Uniguard AC** محلول در آب نمی باشد بنابراین لازم است پس از اتمام هر مرحله از کار و پیش از خشک شدن ابزار کار، آنها را به طور کامل توسط آب شستشو داد.

مشخصات فنی:

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| شکل ظاهری مخلوط | مایع غلیظ سفید رنگ |
| زمان خشک شدن سطحی | حدود ۲ ساعت در ۲۵ درجه سانتیگراد |
| زمان خشک شدن نهایی | حدود ۲۴ ساعت در ۲۵ درجه سانتیگراد |
| میزان قلیایی | حدود ۷ تا ۹ |
| اختلاط با آب | به هر میزان |
| اشتعال پذیری | ندارد |

میزان مصرف:

یک کیلوگرم از Uniguard AC می تواند ۲ تا ۳ متر مربع از سطح را بسته به میزان صاف یا زبر بودن بستر پوشش دهد.

بسته بندی:

Uniguard AC در بسته بندی ۱۰ و ۲۵ کیلوگرمی ارائه می شود.

انبار داری:

در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بالاتر از +۵ درجه سانتیگراد تا شش ماه قابل نگه داری است.